FICHE TECHNIQUE

M. A. J. le 11/05/10

APPRÊT GARNISSANT G 100

DOMAINE D'APPLICATION / PROPRIETES :

- Bouche rapidement et égalise les irrégularités, rayures et éraflures avant la mise en peinture.
- Applicable sur aluminium, tôles galvanisées, tôles en acier et sur la plupart des plastiques.
- S'emploie également sur d'anciennes peintures et sur les mastics et apprêts Polyester.
- Compatible avec toutes sortes de peintures (base solvantée ou aqueuse).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Couleur : Gris clair
- Aspect : Mat à légèrement satiné
- COV : 600g/l (e) (2004/42/IIB COV max. 840g/l)

Format du boîtier : 65 X 195	Gaz propulseur : Butane/Propane
Capacité nominale : 520 ml	Volume net : 400 ml

MODE D'EMPLOI :

- Poncer le support (tôles neuves et anciennes) puis nettoyer la surface en éliminant toutes traces de graisse et silicone. Le support doit être sec et libre de résidus.
- Respecter une température mini. de 15°C, humidité relative < 80%.
- Bien agiter avant utilisation pendant au moins 2 minutes pour décoller les billes et homogénéiser le produit. Les billes doivent être audibles pendant environ 30 secondes.
- Appliquer 2 couches légères et uniformes avec un mouvement croisé. Pulvériser à une distance de 15-20cm. Respecter un temps de séchage d'environ 3-5 minutes entre chaque couche.
- Prêt à poncer ou à peindre après 15-20 minutes. Le temps de séchage varie selon l'épaisseur du film, l'humidité et la température ambiante.
- Après emploi, retourner l'aérosol et purger le diffuseur.

PICTOGRAMMES DE DANGER :

F – Extrêmement Inflammable

Xi - Irritant

RECOMMANDATIONS :

- Il est important de bien agiter l'aérosol jusqu'à ce que les billes se libèrent afin d'obtenir un produit homogène. De cette opération, dépend le résultat obtenu.
- Du fait de la diversité des supports, un essai préalable est toujours recommandé.
- Pour tous renseignements complémentaires, consulter ***la fiche de données de sécurité.***

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**